

硬度換算表

APPROXIMATE CONVERSION TO ROCKWELL C HARDNESS

SHOWA TOOL CO., LTD.

ロックウェル Cスケール硬さ Rockwell hardness C scale	ビッカース硬さ Vickers hardness	ブリネル硬さ 10mm球荷重 29.4kN Brinell hardness 10mm ball Load 29.4kN	ロックウェル硬さ Rockwell hardness		ショア硬さ Shore hardness	引張硬さ (近似値) Tension load (Approximate value)
			Aスケール A scale	Bスケール B scale		
HRC	HV	HB	HRA	HRB	HS	MPa
68	940	-	85.6	-	97	-
67	900	-	85.0	-	95	-
66	865	-	84.5	-	92	-
65	832	-	83.9	-	91	-
64	800	-	83.4	-	88	-
63	772	-	82.8	-	87	-
62	746	-	82.3	-	85	-
61	720	-	81.8	-	83	-
60	697	-	81.2	-	81	-
59	674	-	80.7	-	80	-
58	653	[615]	80.1	-	78	-
57	633	[595]	79.6	-	76	-
56	613	[577]	79.0	-	75	-
55	595	[560]	78.5	-	74	2075
54	577	[543]	78.0	-	72	2015
53	560	[525]	77.4	-	71	1950
52	544	[512]	76.8	-	69	1880
51	528	[496]	76.3	-	68	1820
50	513	[481]	75.9	-	67	1760
49	498	[469]	75.2	-	66	1695
48	484	451	74.7	-	64	1635
47	471	442	74.1	-	63	1580
46	458	432	73.6	-	62	1530
45	446	421	73.1	-	60	1480
44	434	409	72.5	-	58	1435
43	423	400	72.0	-	57	1385
42	412	390	71.5	-	56	1340
41	402	381	70.9	-	55	1295
40	392	371	70.4	-	54	1250
39	382	362	69.9	-	52	1215
38	372	353	69.4	-	51	1180
37	363	344	68.9	-	50	1160
36	354	336	68.4	(109.0)	49	1115
35	345	327	67.9	(108.5)	48	1080
34	336	319	67.4	(108.0)	47	1055
33	327	311	66.8	(107.5)	46	1025
32	318	301	66.3	(107.0)	44	1000
31	310	294	65.8	(106.0)	43	980
30	302	286	65.3	(105.5)	42	950
29	294	279	64.7	(104.5)	41	930
28	286	271	64.3	(104.0)	41	910
27	279	264	63.8	(103.0)	40	880
26	272	258	63.3	(102.5)	38	860
25	266	253	62.8	(101.5)	38	840
24	260	247	62.4	(101.0)	37	825
23	254	243	62.0	100.0	36	805
22	248	237	61.5	99.0	35	785
21	243	231	61.0	98.5	35	770
20	238	226	60.5	97.8	34	760
(18)	230	219	-	96.7	33	730
(16)	222	212	-	95.5	32	705
(14)	213	203	-	93.9	31	675
(12)	204	194	-	92.3	29	650
(10)	196	187	-	90.7	28	620
(8)	188	179	-	89.5	27	600
(6)	180	171	-	87.1	26	580
(4)	173	165	-	85.5	25	550
(2)	166	158	-	83.5	24	530
(0)	160	152	-	81.7	24	515

表中 () 内の数値は、あまり用いられない範囲のもので参考として示したものである。
ブリネル硬さの [] 内の数値は、タングステンカーバイド球によるもので、それ以外は標準球による数値である。

Figures shown in () are uncommon and only for reference.

Figures shown in [] in Brinell hardness category are based on tungsten carbide balls, and others are based on standard type balls.